Gant de boîte à gants

EPDM noir

4/10 mm

DOMAINES D'APPLICATION

Nucléaire, laboratoire, industrie en milieu ATEX.

Gant de boite à gants en en EPDM noir (Ethylène Propylène Diène Monomère)MONTÉ SUR BAGUE SUPPORT. Ce gant pourra être monté sur la boite à gants à la condition que celle-ci soit équipée d'une bague d'enceinte pour recevoir ce gant. Excellentes propriétés chimiques, bonnes propriétés mécaniques, gant a dissipation de charge électrostatique conforme à la norme EN 16350. Bon comportement face aux produits désinfectants utilisés dans l'univers pharmaceutique. Composition en conformité avec la liste positive FDA (CFR 21 § 177. 2600).

- Économique
- Performances chimiques
- Dextérité
- Performances mécaniques
- Durée de stockage

CE 0333 | EN 421 | EN 388 3XX1X | EN ISO 374-1+A1/TYPE B AMP | EN ISO 374-5 VIRUS | EN 16350

CONFORME AU RÉGLEMENT EUROPÉEN 2016/425 (E.P.I. CATÉGORIE 3)

SC-COM-141-Rev 1

PIERCAN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Composition chimique	Ethylène Propylène Diène Monomère
Code matériau	Eb
Couleur	Noir
Emballage	A l'unité sous sache bicolore noire et transparente, thermoscellée avec ouverture facile. Conditionnement de 10 unités.
Conseils d'entretien	Stockage dans l'emballage d'origine entre +5°C et +25°C. Date de péremption de 3 ans dans l'emballage d'origine. Lavage à l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire puis séchage dans un courant d'air à basse température (<40°C).
Traitement	Non recyclable. Élimination comme un simple déchet non toxique si non souillé par un produit dangereux.
Stérilisation	Non disponible en version décontaminée ou décontaminée-stérile
Poudrage	Standard : gants légèrement poudrés.
Produits désinfectants	Très bon comportement face aux agents de désinfection suivants : Surfanios à 0.25%, Spetanios à 0.50 %, Soproper 10%, Soproper 100 %, Alcool isopropylique à 70%.
Tolérances dimensionnelles	Épaisseur : 4/10 mm(mini 3/10-maxi paume 6/10)-Tolérance longueur (+/- 20 mm).

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

PLAGE DE TEMPÉRATURE : -30 À +120°C

Alcools	— — —
Acides, bases	— — —
Oxydants forts	— — —
Uv, ozone, radicaux libres, vieillissement naturel	— — —
Solvants cétoniques	— — —
Solvants chlorés	— — —
Solvants aromatiques	— — —
Solvants et huiles aliphatiques	— — —
Stérilisation acide peracétique (3%)	— — —
Stérilisation H2O2 (35%)	— — —
Stérilisation H2O2 (50%)	— — —
Radiation gamma 25-50 kGray	— — —
Stérilisation autoclave (121°c)	— — —
Protection contre les rayonnements ionisants	non

* — — — *Déconseillé* — — — *Utilisable sous certaines conditions* — — — *Convenable* — — — *Recommandé*

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Module 100% (1)	Résistance rupture (1)	Allongement rupture (1)	Perforation (EN 388)
< 2.5 MPa	> 18 MPa	> 400%	> 20 N

(1) (Iso 37 type 2)

La notice d'instruction, la déclaration UE de conformité et la liste des références sont accessibles sur le site internet.

PIERCAN
17-23 rue Marcel Dassault CS 10028 - 93 141 BONDY CEDEX, France
T : +33 (0)1 45 88 66 27 - F : +33 (0)1 45 80 98 30
www.piercan.fr - piercan@piercan.fr

PIERCAN