Gant pour isolateur

CSM/Polyuréthane/CSM

5/10 mm

DOMAINES D'APPLICATION

Sciences de la vie (industrie pharmaceutique, hôpitaux), industrie.

Gant tri-couche en CSM intérieur/polyuréthane intermédiaire/CSM extérieur. Excellente tenue aux produits chimiques et bon comportement aux rayonnements ionisants, à l'ozone et aux UV. Bonne résistance mécanique.

- Économique
- Performances chimiques
- Dextérité
- Performances mécaniques
- Durée de stockage

CE 0333 | EN 421 | EN 388 3111X | EN ISO 374-1+A1/TYPE B ANP | EN ISO 374-5 VIRUS

CONFORME AU RÉGLEMENT EUROPÉEN 2016/425 (E.P.I. CATÉGORIE 3)

PIERCAN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Composition chimique	Polyéthylène Chlorosulfoné / Polyuréthane / Polyéthylène Chlorosulfoné
Code matériau	Y/PUR/Y
Couleur	Blanc
Emballage	A l'unité sous sache bicolore noire et transparente, thermoscellée avec ouverture facile. Conditionnement de 30 unités.
Conseils d'entretien	Stockage dans l'emballage d'origine entre +5°C et +25°C. Date de péremption de 3 ans dans l'emballage d'origine. Lavage à l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire puis séchage dans un courant d'air à basse température (<40°C).
Traitement	Non recyclable. Élimination comme un simple déchet non toxique si non souillé par un produit dangereux.
Stérilisation	Livrable en version décontaminée ou décontaminée-stérile (stérilisation au rayonnement Gamma) par conditionnement de 50 unités.
Poudrage	Standard : gants légèrement poudrés.
Produits désinfectants	Très bon comportement face aux agents de désinfection suivants : Surfanios à 0.25%, Soproper 10%, Alcool isopropylique à 70%.
Tolérances dimensionnelles	Épaisseur : 5/10 mm(mini 3.5/10-maxi paume 7/10)-Longueur: 330 mm-Diamètre bourrelet : 4 mm(+/-1 mm).

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

PLAGE DE TEMPÉRATURE : -20 À +120°C

Alcools	▬▬▬
Acides, bases	▬▬▬
Oxydants forts	▬▬▬
Uv, ozone, radicaux libres, vieillissement naturel	▬▬▬
Solvants cétoniques	▬▬▬
Solvants chlorés	▬▬▬
Solvants aromatiques	▬▬▬
Solvants et huiles aliphatiques	▬▬▬
Stérilisation acide peracétique (3%)	▬▬▬
Stérilisation H2O2 (35%)	▬▬▬
Stérilisation H2O2 (50%)	▬▬▬
Radiation gamma 25-50 kGray	▬▬▬
Stérilisation autoclave (121°c)	▬▬▬
Protection contre les rayonnements ionisants	non

* ▬▬▬ *Déconseillé* ▬▬▬ *Utilisable sous certaines conditions* ▬▬▬ *Convenable* ▬▬▬ *Recommandé*

La notice d'instruction, la déclaration UE de conformité et la liste des références sont accessibles sur le site internet.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Module 100% (1)	Résistance rupture (1)	Allongement rupture (1)	Perforation (EN 388)
< 3.0 MPa	> 15 MPa	> 300%	> 30 N

(1) (Iso 37 type 2)

PIERCAN
17-23 rue Marcel Dassault CS 10028 - 93 141 BONDY CEDEX, France
T : +33 (0)1 45 88 66 27 - F : +33 (0)1 45 80 98 30
www.piercan.fr - piercan@piercan.fr

PIERCAN