Gant de boîte à gants

Polyuréthane/CSM

5/10 mm

DOMAINES D'APPLICATION

Sciences de la vie (industrie pharmaceutique, hôpitaux).

Gant bi-couche en polyuréthane et polyéthylène cholorosulfoné. La couche CSM est côté boite à gants. Excellentes propriétés chimiques et mécaniques. Haute résistance à l'ozone et aux UV. Bon comportement aux rayonnements ionisants. Excellent comportement face aux produits désinfectants utilisés dans l'univers pharma.

- Économique
- Performances chimiques
- Dextérité
- Performances mécaniques
- Durée de stockage

CE 0333

EN 421 | EN 388 4122X | EN ISO 374-1+A1/TYPE B AMP | EN ISO 374-5 VIRUS

CONFORME AU RÉGLEMENT EUROPÉEN 2016/425 (E.P.I. CATÉGORIE 3)

PIERCAN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Composition chimique	Polyuréthane / Polyéthylène Chlorosulfoné
Code matériau	PUR/Y
Couleur	Bleu Intérieur / Blanc Extérieur
Emballage	A l'unité sous sache bicolore noire et transparente, thermoscellée avec ouverture facile. Conditionnement de 10 unités.
Conseils d'entretien	Stockage dans l'emballage d'origine entre +5°C et +25°C. Date de péremption de 3 ans dans l'emballage d'origine. Lavage à l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire puis séchage dans un courant d'air à basse température (<40°C).
Traitement	Non recyclable. Élimination comme un simple déchet non toxique si non souillé par un produit dangereux.
Stérilisation	Livrable en version décontaminée ou décontaminée-stérile (stérilisation au rayonnement Gamma) par conditionnement de 60 unités.
Poudrage	Standard : gants légèrement poudrés.
Produits désinfectants	Très bon comportement face aux agents de désinfection suivants : Surfa Safe - Hexanions G + R à 0.50 % - Surfanios à 0.25% - Spetanios à 0.50 % - Soproper 10% - Soproper 100 % - Actril - Alcool isopropylique à 70%.
Tolérances dimensionnelles	Épaisseur : 5/10 mm(mini 3.5/10-maxi paume 7/10)-Tolérance longueur (+/- 20 mm)-Diamètre bourrelet : 5 mm(+/-1 mm).

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

PLAGE DE TEMPÉRATURE : -20 À +120°C

Alcools	— — —
Acides, bases	— — —
Oxydants forts	— — —
Uv, ozone, radicaux libres, vieillissement naturel	— — —
Solvants cétoniques	— — —
Solvants chlorés	— — —
Solvants aromatiques	— — —
Solvants et huiles aliphatiques	— — —
Stérilisation acide peracétique (3%)	— — —
Stérilisation H2O2 (35%)	— — —
Stérilisation H2O2 (50%)	— — —
Radiation gamma 25-50 kGray	— — —
Stérilisation autoclave (121°c)	— — —
Protection contre les rayonnements ionisants	non

* — — — *Déconseillé* — — — *Utilisable sous certaines conditions* — — — *Convenable* — — — *Recommandé*

La notice d'instruction, la déclaration UE de conformité et la liste des références sont accessibles sur le site internet.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Module 100% (1)	Résistance rupture (1)	Allongement rupture (1)	Perforation (EN 388)
< 3.0 MPa	> 30 MPa	> 500%	> 60 N

PIERCAN
17-23 rue Marcel Dassault CS 10028 - 93 141 BONDY CEDEX, France
T : +33 (0)1 45 88 66 27 - F : +33 (0)1 45 80 98 30
www.piercan.fr - piercan@piercan.fr

PIERCAN