Manchette

Caoutchouc naturel

6/10 mm

DOMAINES D'APPLICATION

Sciences de la vie (industrie pharmaceutique, hôpitaux), industrie.

Manchette en caoutchouc naturel (polyisoprène)
Bonne tenue aux alcools, acides réducteurs et bases diluées. Faible coût.

- Économique
- Performances chimiques
- Performances mécaniques
- Durée de stockage

SC-COM-161-Rev 1

PIERCAN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Composition chimique	Polyisoprène
Code matériau	H
Couleur	Blond
Emballage	A l'unité sous sache bicolore noire et transparente, thermoscellée avec ouverture facile. Conditionnement de 10 unités.
Conseils d'entretien	Stockage dans l'emballage d'origine entre +5°C et +25°C.Date de péremption de 2 ans dans l'emballage d'origine.Lavage à l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire puis séchage dans un courant d'air à basse température (<40°C).
Traitement	Non recyclable.Élimination comme un simple déchet non toxique si non souillé par un produit dangereux.
Stérilisation	Non disponible en version décontaminée ou décontaminée-stérile.
Poudrage	Standard : manchette légèrement poudrée.
Produits désinfectants	Très bon comportement face aux agents de désinfection suivants :Surfanios à 0.25%
Tolérances dimensionnelles	Épaisseur : 6/10 mm(mini 5/10-maxi 7/10)-Tolérance longueur (+/- 20 mm)-Diamètre bourrelet : 6 mm(+/-1 mm).

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

PLAGE DE TEMPÉRATURE : -40 À +80°C

Alcools	— — —
Acides, bases	— — —
Oxydants forts	— — —
Uv, ozone, radicaux libres, vieillissement naturel	— — —
Solvants cétoniques	— — —
Solvants chlorés	— — —
Solvants aromatiques	— — —
Solvants et huiles aliphatiques	— — —
Stérilisation acide peracétique (3%)	— — —
Stérilisation H2O2 (35%)	— — —
Stérilisation H2O2 (50%)	— — —
Radiation gamma 25-50 kGray	— — —
Stérilisation autoclave (121°c)	— — —
Protection contre les rayonnements ionisants	non

* — — — *Déconseillé* — — — *Utilisable sous certaines conditions* — — — *Convenable* — — — *Recommandé*

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Module 100% (1)	Résistance rupture (1)	Allongement rupture (1)
< 1.5 MPa	> 20 MPa	> 500%

(1) (Iso 37 type 2)

La liste des références est accessible sur le site internet.

PIERCAN
17-23 rue Marcel Dassault CS 10028 - 93 141 BONDY CEDEX, France
T : +33 (0)1 45 88 66 27 - F : +33 (0)1 45 80 98 30
www.piercan.fr - piercan@piercan.fr

PIERCAN